Gebrauchsinformation »*Varnish II*«

Das auf Methacrylaten basierende *Varnish II* dient zur Oberflächenversiegelung von provisorischen Kronen und Brücken und individuellen Abformlöffeln.

Indikation

Oberflächenversiegelung von Provisorien und individuellen Abformlöffeln. Als Primer / Haftvermittler für indirekte Restaurationen aus PEEK, Composite und PMMA.

Empfohlene Anwendung für die Oberflächenversiegelung

1. *Varnish II* als dünnen Film auf die zu versiegelnde Fläche applizieren und 20 s einwirken lassen.
2. Material aushärten:

   Provisorien:

   - Das Material pro Brückenglied bzw. pro Krone mit den unter Technische Daten angegebenen Zeiten aushärten.
   - Bei Verwendung eines Lichtofens gelten die unter Technische Daten angegebenen Erhärtungszeiten für die gesamte Restauration.

   Individuelle Abformlöffel:

   - Bei individuellen Abformlöffeln sollte *Varnish II* immer unter Verwendung eines Lichtofens ausgehärtet werden. Es gelten die unter Technische Daten angegebenen Erhärtungszeiten.
3. In jedem Fall das Material innerhalb von 2:00 min nach Applikation lichthärten, um die Bildung einer Sauerstoffinhibitionsschicht zu unterbinden.

Empfohlene Anwendung als Primer / Haftvermittler für indirekte Restaurationen

1. Die Restauration nach Herstellerangaben vorbereiten.
2. Eine dünne Schicht des Materials luftblasenfrei auf die entsprechenden Flächen auftragen. 20 s mit einer Halogenlampe oder ≥10 s mit einer LED-Lampe (Lichtintensität >1000mW/cm2) belichten.
3. Restauration mit einem geeigneten adhäsiven dual- oder chemisch härtenden Composite-Befestigungszement gemäß Herstellerangaben befestigen.

Bitte beachten

- Das Licht so nahe wie möglich am Werkstoff platzieren.
- Für die Polymerisation verwendete Lichtquellen sollten regelmäßig auf ihre Leistung überprüft werden.
- Beachten Sie die Gebrauchsinformation von anderen Materialien, die Sie mit *Varnish II* verwenden.
- *Varnish II* ist lichtempfindlich und leicht flüchtig. Um eine vorzeitige Polymerisation durch Umgebungslicht bzw. ein Verflüchtigen des Methylmethacrylats zu vermeiden, sollte die Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschlossen werden. Gelegentlich sollte das Gewinde der Flasche mit einem trockenen Tuch gereinigt werden um ein Verkleben zu verhindern.
- Nicht für Langzeitanwendungen wie z.B. Lackieren von Prothesenmaterialien verwenden.
- Hautkontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Leicht entzündlich.
- Nicht einatmen oder verschlucken.

Wechselwirkungen

Vermeiden Sie eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und ölhaltige Luft. Diese können die Polymerisation an der Kontaktstelle verhindern.

Gegenanzeigen

Der Einsatz von *Varnish II* ist bei bekannter Allergie gegen einen der Bestandteile kontraindiziert.

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensibilität oder Kontaktallergie gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen.

Technische Daten

Wellenlänge LED / Halogen	ca. 450 nm
Erhärtungszeit LED / Halogen (≥ 400 mW/cm²)	20 – 40 s
Wellenlänge UV – Lichtofen	ca. 380 nm
Erhärtungszeit UV – Lichtofen	90 – 180 s

Zusammensetzung

Multifunktionelle Acrylate, Methylmethacrylat, Katalysatoren, Stabilisatoren, Additive.

Lagerung

Bei Temperaturen im Bereich von 2 °C – 25 °C / 36 °F – 77 °F lagern. Flasche nach Gebrauch sofort schließen, damit das Methylmethacrylat sich nicht verflüchtigt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Handelsformen

Varnish II

REF 2093 Flasche à 30 ml

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

CE 0482